



Overzicht meetresultaten akoestische wandbespanning

| HERTZ | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Panama_60R | 0,27 | 0,81 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,97 |
| Panama_25R | 0,07 | 0,40 | 0,93 | 1,03 | 1,01 | 0,93 |
| Panama_60A | 0,26 | 0,79 | 1,07 | 1,05 | 0,98 | 0,96 |
| Panama_25N | 0,09 | 0,34 | 0,81 | 1,06 | 1,03 | 0,90 |
| Soft_60R | 0,34 | 0,68 | 1,00 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Soft_25R | 0,07 | 0,26 | 0,65 | 0,91 | 1,03 | 1,05 |
| Soft_60A | 0,20 | 0,53 | 0,90 | 1,00 | 1,03 | 1,07 |
| Soft_25A | 0,06 | 0,21 | 0,46 | 0,73 | 0,90 | 0,93 |

